



# CRETE STRIP™ EU

FROM THE MAKERS OF THE ASHFORD FORMULA



## Descripción del Producto

**CreteStrip EU** es un agente químico diseñado específicamente para eliminar marcas de neumáticos y revestimientos acrílicos de superficies de hormigón y mampostería, como preparación para la posterior aplicación del densificador Ashford Formula™ en el hormigón.

### CreteStrip EU ELIMINA:

- Compuestos de curado acrílico
- Revestimientos Acrílicos antiguos, amarillentos
- Ceras, pinturas, marcas de neumáticos
- Restos de pegamentos de alfombras y mampostería
- Residuos de asfalto
- Restos de Caliza de Construcción
- Residuos de cinta adhesiva

### CreteStrip EU REDUCE SUSTANCIALMENTE:

- Manchas de petróleo y de grasa
- Marcadores de tinta permanente



## Beneficios del Producto

- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Trabaja rápido. ¡Hace su trabajo en 30 minutos!
- ✓ Requiere poco restregado. *Funciona químicamente.*
- ✓ Olor a cítrico. *No desprende humos químicos peligrosos.*
- ✓ Precio bajo. *Menos costoso que muchas soluciones no peligrosas.*



## Instrucciones de Uso

### ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE

A menudo es imposible saber el tipo o condición de la superficie antes de quitar un revestimiento acrílico. Tratar una pequeña área de prueba para asegurar que los resultados serán satisfactorios. **CreteStrip EU** se puede diluir con agua (proporción de 1:1), sin embargo, debe hacerse una prueba de muestra en un área determinada para comprobar si la formulación diluida va a eliminar efectivamente el material a ser despojado. La aplicación de poco producto, de forma desigual, o eliminándolo demasiado rápido puede requerir más de una aplicación, causando aumento de los costos de materiales y mano de obra. Es altamente recomendable que se aplique el producto como se indica para evitar gastos innecesarios.

**Nota:** Asegúrese de probar la penetración del agua en toda la superficie del suelo de cemento. Cualquier área que no admita fácilmente la absorción del agua requerirá de aplicación adicional, hasta que el suelo esté totalmente desprovisto de cualquier residuo de acrílico.

## Información Técnica +

<b>Forma/ Apariencia</b>	Líquido transparente, de incoloro a amarillento.
<b>Peso</b>	25 L - 22.13 Kg, 24.99* Kg 200 L - 177.00 Kg, 192.50* Kg <small>*con Containier</small>
<b>Densidad (20°C)</b>	0.874 ± 0.01
<b>Temperatura de Inflamación</b>	> 47 °C
<b>pH</b>	No aplicable
<b>Embalaje</b>	Bidón de 25 litros (6.6 gal) Bidón de 200 litros (52.8 gal)
<b>Cobertura</b>	5m <sup>2</sup> /L (200 ft <sup>2</sup> /gal)
<b>Almacenaje</b>	Un (1) año
<b>Aplicaciones</b>	A determinar por el tipo y condiciones del material a ser eliminado del suelo y de su grosor.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### Preparación del Producto

Es necesario mezclar bien **CreteStrip EU** antes de cada uso.

### Diluyentes

El producto puede ser diluido con agua (proporción de 1:1), sin embargo, se recomienda efectuar una prueba en un área determinada para comprobar si la formula diluida actuará eficazmente con el producto a eliminar. En caso de la mancha o el producto a eliminar se resista, se recomienda disminuir la proporción de agua de la mezcla. Asimismo se recomienda diluir en agua solo la cantidad de CreteStrip EU a utilizar en el día.

### Preparación del Área

Barra el área que va a ser tratada con Crete Strip EU.

### Aplicación

Aplicar CreteStrip EU sobre la superficie con el rociador o con una mopa, a razón de 5 m<sup>2</sup>/L (200 pies<sup>2</sup>/gal). Utilice escobas de cerdas duras para trabajar CreteStrip EU en la superficie del hormigón y para distribuir el producto uniformemente. Puede utilizarse también una máquina rotativa con pad diamantado para conseguir mayor penetración del producto. Deje que el producto repose durante **30 minutos** completos antes de su eliminación. Añadir CreteStrip EU con la frecuencia necesaria para mantener la superficie húmeda durante los 30 minutos, evitando que se seque. Tenga precaución al utilizar CreteStrip EU en zonas adyacentes a las superficies que podrían dañarse si se exponen al producto.

### Eliminación

Después de treinta minutos, retire inmediatamente todos los residuos de la superficie CreteStrip EU con una barredora automática o aspiradora de mojado / seco y un detergente de alto pH, recomendamos **CreteClean Plus con Scar Guard™** en la proporción 31,2 mL/L, para neutralizar las áreas tratadas con CreteStrip EU. Frote todas las superficies tratadas dos veces. En la tercera pasada, utilice una aspiradora o escobilla de goma para recoger el detergente y la mezcla de agua hasta que el suelo esté completamente limpio. Enjuague todas las áreas tratadas. Deseche el contenido de acuerdo

con todas las regulaciones locales, estatales y federales. Limpiar a fondo todo el equipo utilizado con agua limpia.

#### Nota Importante

Todas las áreas de la superficie del suelo deberán permitir la penetración del agua. Cualquier área que no permitiera fácilmente que el agua penetre en la superficie de hormigón requerirá aplicaciones adicionales de **CreteStrip EU** hasta que todos los residuos de acrílico sean retirados de la superficie.

#### Información de SDS



### Advertencia

Evite la inhalación de vapores o salpicaduras, sobre todo en áreas mal ventiladas. Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Lavar bien después de manipularlo.

#### NO INGERIR. CONTIENE D-LIMONENO.

- R10** Inflamable.
- R36/38** Irrita los ojos y la piel.
- S26** En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acuda al médico.
- S36/37** Use indumentaria y guantes de protección adecuados.
- S60** Este material y su recipiente deben eliminarse como residuos peligrosos.
- S61** Evítese su liberación al medio ambiente. Consulte especial hojas de datos de instrucciones / seguridad.
- S2** Manténgase fuera del alcance de los niños.

### Disponibilidad y Costo

**CreteStrip EU** está fabricado exclusivamente para Curecrete Distribución, Inc. y es distribuido a través de una red mundial de almacenes, representantes de ventas y distribuidores de zona. Para solicitar precios e información de envío, por favor llame gratis al 800.998.5664 o 888.942.3144.

### Soporte

#### Soporte Técnico

Puede obtener Información y asistencia técnica llamando al Departamento de Servicio Técnico de Curecrete Distribution, Inc. Al 1.800.998.5664 o por correo electrónico a [techsupport@ashfordformula.com](mailto:techsupport@ashfordformula.com).

#### Información de Emergencia

En caso de accidente, consultar al **Servicio de Información Toxicológica: +34 91 562 04 20.**

R.S.I. 37-00660/v  
N° FAB 63.393