



RETRO PEL

REPELENCIA DEFINITIVA



Descripción del producto

RetroPel es un repelente al agua y al aceite formulado específicamente para pisos de concreto y terrazo. Evita que el aceite penetre en el suelo y las reacciones del agua que provocan el merlán.

Los pisos de concreto recién densificados y pulidos siguen siendo susceptibles a la penetración de agua y aceite porque el proceso de densificación no se ha logrado por completo. Durante el proceso de densificación, el crecimiento cristalino continúa hasta por 12 meses.

RetroPel ha sido formulado con fluoropolímeros avanzados a base de agua. Estas pequeñas estructuras moleculares permiten la máxima penetración. No es un sellador tóxico, sino un sellador penetrante que llena los espacios microscópicos en la estructura cristalina del piso. No cambia la apariencia del piso.

BENEFICIOS

- Brinda repelencia al aceite y al agua
- Sellador penetrante que llena espacios microscópicos en el piso
- Protege los pisos recién densificados y pulidos de las reacciones del agua que causan el blanqueo
- No afecta la apariencia del piso
- Aplicación fácil y sin estrés; menos fatiga del aplicador
- No requiere bruñido para curar
- Ideal para todas las fórmulas de Ashford y placa retro suelos tratados - nuevos o viejos, estándar o de colores - y todos los pisos de hormigón y terrazo.



Guía de selección de productos

	retro pela	retro Escudo	retro Guardia
Protección contra ácidos	Ninguna	Medio	Alto
Repelencia al agua y al aceite	Alto	Medio	Bajo
Mejora del tinte	Ninguna	Alto	Alto
Mejora del brillo	Bajo	Medio	Alto
Sellador penetrante	Sí	Sí	No
Sellador tóxico	No	Sí	Sí
Facilidad de instalación	Fácil	Fácil	Medio
Facilidad de reparación	Medio	Fácil	Medio
Tasa de cobertura	Medio	Alto	Alto



Información técnica

Forma:	Líquido claro
Cobertura:	600-1,200 pies ² /galón (15-30 m ² /L)
Embalaje:	Jarra de 3,79 l (1 gal) Balde de 19 l (5 gal) Tambor de 55 gal (208 L)(por solicitud)
El período de conservación:	Un año en envase sellado de fábrica
Congelación:	Proteger de la congelación
Olor:	Poco olor
COV:	Contenido COV 90 g/L. Cumple con todas las reglamentaciones AIM VOC nacionales, estatales y distritales conocidas. Contenido máximo de VOC 100 g/L.



Solicitud

Lea todas las instrucciones y la información SDS antes de usar. Utilice el equipo de seguridad adecuado. Siempre pruebe la superficie del piso para verificar su idoneidad y los resultados deseados antes de la aplicación general. Evalúe la transmisión de vapor u otras preocupaciones potenciales. Deje que la superficie se seque completamente antes de la inspección y aprobación.

PREPARACIÓN

Proteja a las personas, los vehículos, la propiedad, las plantas y todas las superficies que no estén destinadas a ser tratadas contra el producto, los residuos, las salpicaduras, los humos y la deriva del viento. Utilice polietileno u otros materiales protectores probados. Asegure la entrada de aire fresco y la ventilación cruzada durante la aplicación y el secado. Elimine cualquier suciedad, aceite, grasa, pintura, cera, eflorescencia y selladores de superficie antes de la aplicación. Para mejores resultados, limpie el piso con CreteClean Plus con Scar Guard usando una fregadora automática con almohadillas azules o negras, o un trapeador y un balde. RetroPel se puede aplicar 28 días después de la colocación del hormigón.

Temperatura de la superficie y del aire: La temperatura debe estar entre 40 y 80 °F (4 y 26 °C).

Equipo: Pulverizador de bomba con punta cónica ajustable (aproximadamente 0,5 gpm), almohadilla de microfibra, pulidor de propano y almohadilla de pulido de pelo natural suave (opcional) y equipo de seguridad adecuado.

Cobertura: Promedia aproximadamente 600-1,200 pies²/gal (15-30 m³/L). La mayoría de los pisos que han sido densificados y pulidos a grano 800 o más rendirán entre 900 y 1,000 pies²/gal (22-25 m³/L). Depende de la porosidad del concreto, el nivel de pulido y el método de aplicación.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN ESTÁNDAR

Revuelva bien antes y durante el uso. No sacudir. La agitación provoca que se formen grandes cantidades de burbujas y espuma.

Enmascare y proteja los zócalos o áreas adyacentes para evitar salpicaduras y rociado excesivo sobre superficies que no deben tratarse.

Aplique generosamente una capa uniforme de sellador con un rociador de bomba. Permita que el producto penetre en el piso y aplíquelo con una almohadilla de microfibra hasta que el piso esté completamente saturado.

Si la primera aplicación se absorbe inmediatamente, se debe aplicar una segunda aplicación "húmedo sobre húmedo" antes de que se seque la primera aplicación.

Todo el producto debe penetrar en el concreto y no debe secarse en la superficie. Si se permite que el exceso de producto se seque en la superficie, se puede pulir para eliminar la opacidad.

No camine sobre la superficie hasta que esté completamente seca. No deje agua estancada en la superficie del piso tratado hasta después de un mínimo de 24 horas. El curado completo se logra en 24 horas.

Después de la aplicación, enjuague y enjuague todo el equipo con agua limpia.

MANTENIMIENTO

No utilice detergentes ácidos, ni detergentes que contengan sulfatos o hidróxidos. Use CreteClean Plus con detergente Scar Guard en fregadoras o cubos de trapeador para obtener mejores resultados. Mantenga el piso limpio, eliminando la suciedad y los escombros. Limpie los derrames rápidamente.



Garantía, asistencia técnica e información SDS

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos. Donde lo permita la ley, no hay otras garantías con respecto a este producto, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. El comprador será responsable de realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad de este producto para su propósito particular. La responsabilidad se limitará en todos los casos al suministro de producto suficiente para volver a tratar las áreas específicas en las que se haya aplicado el producto defectuoso. La aceptación y el uso de este producto exime al proveedor de cualquier responsabilidad, de cualquier fuente, incluida la responsabilidad por daños incidentales, consecuentes o resultantes, ya sea debido al incumplimiento de la garantía, negligencia o extendida por representantes de RetroPel, sus distribuidores, aplicadores o comerciantes.

SERVICIOS TÉCNICOS Y CONTACTO DE EMERGENCIA

Comuníquese con Curecrete al (801) 489-5663 o al número gratuito (800) 998-5664. **Para información de emergencia, llame al (801) 629-0667.**

SDS

Para información SDS, por favor [haga clic aquí](#) escanear el código proporcionado.



PRODUCTOS DE APOYO

Póngase en contacto con Curecrete para obtener más información sobre los productos de apoyo:

- Fórmula Ashford™
- CreteClean Plus con protección contra cicatrices™
- CreteClean Plus con Scar Guard - Dosis única™
- Serie CreteFill Pro™-Rellenos de juntas y productos de reparación
- Franja de Creta™
- Diamantes y Tintes
- Puntapié inicial™
- Retroguardia™
- Placa Retro™
- Escudo retro™
- Asesino de sal™